



EASY KONTAKT

HECHTPRIMER VOOR GLADDE OPPERVLAKKEN

- + IDEAAL VOOR GLADDE ONDERGROND
- + HERKENBARE ROZE KLEUR
- + GOED KORRELIG
- + ZONDER OPLOSMIDDEL

TECHNISCHE DEFINITIE.

Gebruiksklare hechtprimer, zonder oplosmiddel, voor gladde oppervlakken, of met een lage porositeit binnenshuis.

Zorgt voor een hechtbrug tussen dergelijke oppervlakken en bepaalde producten op basis van cement of pleister met een vrij zwakke hechting.

SAMENSTELLING EN UITZICHT.

Gebruiksklare roze primer met zichtbare korrel.
Emulsiehars, zand, minerale vulstoffen, additieven.
Verfachtige consistentie.

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

Geschikt voor binnenmuren en plafonds:
Glad stortbeton.
Zelf nivellerend beton.

BEKLEDING.

Zodra alles volledig droog is, kunt u bekleding aanbrengen met elk type product (op cementbasis, pleister of kant-en-klaar), met traditioneel pleisterwerk (handmatig of spuiten).

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

Voorschrift 59.1: Schilderwerken voor gebouwen.

TECHNISCHE KENMERKEN.

Bekleden: 12 uur.
Dikte: 1,2 kg/L.

VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK.

De temperatuur tijdens het aanbrengen en drogen moet tussen de +8 en 35 °C liggen.
Het mengsel in de emmer goed gelijkmatig opnieuw verdelen vóór het aanbrengen.

Niet verdunnen.

Niet aanbrengen op vochtige oppervlakken.

Niet aanbrengen op tegels of verf.

Niet bekleden met pleister of cement op kalkbasis.

VEILIGHEID.

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.quick-fds.com. Lezen voor gebruik.

Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

Moeten voldoen aan de voorschriften, d.w.z. ze moeten schoon, droog, hard, cohesief, stofvrij zijn en mogen geen sporen van ontkistingsolie bevatten.

De vochtigheidsgraad van het oppervlak mag niet hoger zijn dan 3%.

EASY KONTAKT is geen verharder, dus gebruik een geschikte hechtprimer op een poreuze ondergrond.

VERBRUIK.

Ongeveer 200g/m².

MANIEREN VAN AANBRENGEN.

Aanbrengen met een borstel of wol roller.

EASY KONTAKT rijkelijk aanbrengen op het oppervlak en wachten tot dit droog is alvorens te bekleden.

Reiniging van het gereedschap met water

DROOGTIJD.

Dit hangt af van de omgevingsomstandigheden, de aard van de ondergrond.

Herhaling kan 12 uur na het aanbrengen.

VERPAKKING.

Emmers van 18 kg.

BEWARING.

12 maanden in ongeopende, originele verpakking, beschermd tegen vorst en extreme hitte.

VOS-gehalte <5g/L (VOS-richtlijn 2004/42/EG, cat A/g: 30g.L (2010)).



GEBRUIK



HANDMATIGE
TOEPASSING



HANDMATIGE
TOEPASSING

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



VERVAARDIGD IN FRANKRIJK