



SEMIN 2 en 1 G&L

AIRLESS VUL- EN AFWERKPLEISTER

HANDMATIGE & MECHANISCHE TOEPASSING

- + STERK OPVULLEND VERMOGEN
- + ZEER GOEDE GLIJDING
- + ZEER LANGE OPEN-TIJD
- + EENVOUDIG TE SCHUREN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Airless vul- en afwerkpleister. Wit resultaat, mat en glad uiterlijk. Reukloos. Lage vluchtigheid van het stof en eenvoudig af te stoffen.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Oplosmiddelen: water.

Vulmiddelen: calciumcarbonaten.

Toeslagstoffen: dispersiemiddel, bactericide en fungicide.

Verdikkingsmiddelen: cellulose, polyacrylaten.

Bindmiddelen: acryl dispersiemiddel.

Dichtheid: 1,73.

Droog extract: 71 %.

TOEGESTANE ONDERGROND.

Ideaal voor het glad afwerken van gips, gipstegels en gipsplaten. Beton en breedplaatvloeren.

Beschilderde ondergronden.

BEDEKKING.

Alle soorten pleister, verf en muurbedekking.

TECHNISCHE KENMERKEN.

• Dikte van de laag: 0 tot 4 mm.

• Brandklasse: A2-S1, d0.

• VOS: < 1 g/L.

VOORZORGSMAATREGELEN.

• Niet gebruiken bij temperaturen onder +8°C en boven

35°C en bij een vochtigheidsgraad van meer dan 70%

• Niet gebruiken op een te warme ondergrond.

• Niet gebruiken op een vochtige ondergrond.

Geldende regelgeving: EN 16-566: schildersplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.

NFT 36-005: eigenschappen van schildersproducten.

VEILIGHEID.

Het vertrek luchten en tijdens het verstuiven, het aanbrengen en het drogen van het product voor een goede ventilatie zorgen.

Het wordt aanbevolen om tijdens het verstuiven van het product een masker te dragen.

Bij contact met de ogen met veel water afspoelen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet voorbereid worden volgens de voorschriften van de

Franse technische standaarddocument (DTU 59.1)-norm.

VERBRUIK.

Afwerken, Schrapen, tussen 800 g en 1,2 kg/m² per laag.

TYPE TOEPASSING.

Manuele toepassing, met behulp van een plamuurmes of een éénlaags verroller.

Airless toepassing, waarbij de pleister verstoven kan worden met ieder type machine geschikt voor het verstuiven van pleister in 1 of 2 afgewerkte lagen. Wij raden aan de filters te verwijderen en op een afstand van ca. 60 cm van de ondergrond te verstuiven.

Gereedschap: Airless pomp met rvs kogeltje (ideale mondstukken 631 voor afwerken of 635 tot 651, afhankelijk van de kracht van de gebruikte machine).

Reiniging van het gereedschap met water.

DROOGTIJD.

6 tot 12 uur, afhankelijk van de temperatuur, de vochtigheidsgraad en de ventilatie van het vertrek.

VERPAKKING.

Zakken van 25 kg.

Emmers van 10 en 25 kg.

OPSLAG.

18 maanden in de ongeopende verpakking. Opslaan in een vorstvrije ruimte.



GEBRUIK



HANDMATIGE TOEPASSING



HANDMATIGE TOEPASSING



MECHANISCHE TOEPASSING




MECHANISCHE TOEPASSING

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



VERVAARDIGD IN FRANKRIJK

